

紫外線硬化型インキジェット方式マーキングインキ

IJR-4000 MW301N

1. 特 長

IJR-4000MW301Nはピアゾ型対応インキジェット方式 UV 硬化型マーキングインキとなります。高感度タイプで硬化性、密着性に優れています。

2. 一 般 仕 様

色 調	白色
粘 度	0.15dPa・s以下 (コンプレート型粘度計 5min ⁻¹ /40°C)
比 重	1.13
表 面 張 力	20~23mN/m at 20~25°C
有 効 期 限	製造後 90日(20°C以下暗所保管)

3. その他

- ・全ての化学品には未知の有害性があり得るため、取扱には細心の注意が必要です。取扱上の注意に関しては製品安全データシート(SDS)を参照の上、作業を行って下さい。
- ・本カタログ記載製品には、RoHS II 指令規制対象10物質(カドミウム、鉛、水銀、六価クロム 及び特定臭素系難燃剤(PBB及びPBDE)、フタル酸エステル系物質(DEHP, DBP, BBP, DIBP)の工程での使用及び製品への意図的使用による含有はありません。