



高機能性ソルダーレジスト

プリント配線板用ソルダーレジスト Solder Resist for PWB

車載ハイエンド用現像型ソルダーレジスト PSR-4000 AM05TS

- 高クラック耐性 Excellent crack resistance in TCT
- 高温放置耐性 Excellent hot storage resistance
- セミマット/ローミスト
 Satin finish/Low outgassing
- 断面形状良好 Good for cross section shape
- 無電解めつき耐性良好(Sn,Au)
 Excellent immersion plating resistance (Sn,Au)

| | AM05TS | 汎用品 |
|---|-----------|-----------|
| ガラス転移点(DMA) Tg | 140-145°C | 130-135°C |
| 重量5%減少温度(TG-DTA) Temp of 5% weight loss | 325-330°C | 310-315°C |

| AM05TS | 汎用品 | |
|---|-----|--|
| | | |
| TCT condition: -40deg.C 15min. ↔ 150deg.C 15min., 1000cycle | | |

HDI用超高感度ソルダーレジスト PSR-4000 D50 Series

- 安定したBlackマット状態を実現しました。 A stable Black mat was achieved.
- 一 従来品の半分の露光量 80⇒40mJ/cm²に対応し生産性に貢献します。
 Need half exposures of conventional products.
- 液状型に加えダイレクトイメージング用のドライフィルムを開発しました。
 In addition to the liquid type, we developed the dry film for the direct imaging.

| | PSR-4000 D50ME | |
|-----------------------------------|------------------------|---|
| Thickness | About 15um | |
| Exposure | 40mJ/cm ² | |
| Develop time | 120sec. | 150sec. |
| φ 200um magnification × 500 | Top 189um Bottom 168um | Top 189um Bottom 175um SEL 10LV WOORNE SESO 50.0 50.0 m |